



## FICHA TÉCNICA

**PRODEXOR SAT. INCOLORO**

Código: 743.001

Código colores según catálogo: 743.1XX

**DESCRIPCIÓN**

Barniz basado en una **resina alquídica especial** y **pigmentos transparentes**.

**FUNCIONES**

Destinado a la protección y embellecimiento de maderas en exterior e interior, siempre que se pretende una durabilidad con un mantenimiento sencillo.

**PROPIEDADES**

Excelente resistencia a la luz y a la intemperie.  
 Gran poder de impregnación en profundidad.  
 Buena impermeabilización de la madera, evitando así su degradación.  
 Excelente protección.  
 Fácil mantenimiento.  
 Fácil aplicación.  
 No aplicar en maderas oleosas tales como kambala, cedro, etc.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

(Referentes al incoloro)  
 Naturaleza: Alquídica al disolvente.  
 Color: Según catálogo.  
 Aspecto: Satinado  
 Contenido Sólidos  
 En volumen: 31 ± 2 %  
 Secado a 25 °C: Tacto: 6 a 8 horas.  
 Repintado: 24 horas.  
 Rendimiento: 10-15 m<sup>2</sup>/L.  
 Compuestos  
 Orgánicos  
 Volátiles (COV's): Máx. 400 g/L. Valor límite de la UE (cat. A/e): 400 g/L



## FICHA TÉCNICA

### CARACTERÍSTICAS APLICACIÓN

Preparación de la superficie:	Las maderas deben estar bien limpias y secas, libres de polvo y grasa.
Maderas nuevas:	Aplicar 2 capas en interior y exterior.
Maderas ya barnizadas:	Lijar la madera para eliminar cualquier recubrimiento anterior para permitir la penetración de PRODEXOR.
Condiciones ambientales:	Aplicar 2 capas en interior y exterior. Temperatura Ambiente: Superior 5 °C Humedad relativa: inferior al 80% Humedad del soporte: inferior al 5% Temperatura del soporte: 2-3 °C por encima del punto de rocío.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación del producto:	Agitar hasta homogeneización completa.
Proceso de aplicación:	Brocha
Dilución:	No diluir. Producto listo para aplicar.
Número de capas:	2 a 3.
Intervalo de capas:	24 horas como mínimo.
Disolvente de limpieza:	Disolvente sintético.

### ESTABILIDAD EN ALMACÉN

Temperatura Mínima:	5 °C
Temperatura Máxima:	35 °C

### RIESGOS Y SEGURIDAD

Consultar la ficha de seguridad.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

**Fecha Edición: 08/2020 JM**